

popis kvality CLT / BSP panelů X-LAM od firmy HASSLACHER

NEPOHLEDOVÁ

Neodpovídá požadavkům na pohledovou kvalitu; vychází se z toho, že povrchová plocha bude, oboustranně obložená dalším materiálem. V krycí ploše mohou být lamely různých dřevin.

dřevina - krycí vrstvy	smrk, jedle, borovice
povrchová plocha	kalibrovaná
šířka spár při expedici	do max. 3mm
suky	omezení podle pevnostního třídění
smolníky	bez omezení
vysprávký / fliký	povolené
zamodrání a jiné zbarvení	bez omezení
napadení hmyzem	do 2mm průměru přípustné
zarostlá kůra	přípustné
dřeň	přípustné
trhlíny	omezení podle pevnostního třídění
tlakové dřevo	omezení podle pevnostního třídění
měkká hniloba	není přípustné
napadení jmelím	není přípustné
vlhkost dřeva	max. 12% +-2%
tloušťky lamel	19 - 45mm
šířky lamel	80 - 280mm. V jedné vrstvě mohou být lamely různých šířek
druh pořezu	bez omezení
rozmezí platnosti	uvedené povrchové kvality platí pouze pro krycí vrstvy, neplatí pro krátké strany panelů. Uvedené povrchové kvality platí při expedici, obzvláště při extrémních klimatických podmínkách může dojít k
broušená povrchová plocha	do šířky 3,20m a tloušťky 30cm jsou všechny povrchové plochy broušené a kalibrované. Podle formátu panelu popř. orientace krycích lamel může dojít k brusů napříč směru vláken.
krátké strany	na přání mohou být nalepené krycí vrstvy taky na krátké strany