

popis kvality CLT / BSP panelů X-LAM od firmy HASSLACHER

EXZELLENT POHLEDOVÁ

skládá se z délkově napojených lamel, z čehož pohledová vrstva je tvořená třívrstvou deskou. V žilkování a textuře má velmi homogenní vzhled. Tvorba spár je minimální. Vylepšení flikováním je přípustné.

dřevina - krycí vrstvy	na přání jsou možné různé jehličnaté a listnaté dřeviny (např: smrk, jedle, zirbe - aromatická borovice, modřín, bříza, dub, buk)
povrchová plocha	broušená
šířka spár při expedici	do max. 1mm
suky	pevně vrostlé suky a ojedinělé černé suky jsou přípustné, vypadké suky na hranách a vypadlé suky do 10mm jsou přípustné
smolníky	do 3mm x 50mm nebo odpovídající plocha v mm ² přípustné.
vysprávký / fliký	přípustné
zamodráný a jiné zbarvení	lehké zbarvení do 5% povrchové plochy přípustné, do značné míry vyrovnaný vzhled
napadení hmyzem	není přípustné
zarostlá kůra	není přípustné
dřeň	do značné míry bez dřeně
trhliny	do 1mm šířky přípustné
tlakové dřevo	do značné míry vyvážený vzhled
měkká hniloba	není přípustné
napadení jmelím	není přípustné
vlhkost dřeva	max. 10% +-2%
tloušťky lamel	speciální skladba krycí vrstvy
šířky lamel	80 - 120mm. V krycí vrstvě jsou pouze lamely stejných šířek
druh pořezu	řezivo bez jádra
rozmězí platnosti	uvedené povrchové kvality platí pouze pro krycí vrstvy, neplatí pro krátké strany panelů. Uvedené povrchové kvality platí při expedici, obzvláště při extrémních klimatických podmínkách může dojít k tvorbě trhlin a spár
broušená povrchová plocha	do šířky 3,20m a tloušťky 30cm jsou všechny povrchové plochy broušené a kalibrované. Podle formátu panelu popř. orientace krycích lamel může dojít k brusů napříč směru vláken.
krátké strany	na přání můžou být nalepené krycí vrstvy taky na krátké strany